

Thông Tin Sản Phẩm

Sơn lót chất lượng cao, đặc chế từ nhựa acrylic, dùng cho các bề mặt xi măng: vữa tô, bê tông, tấm xơ ép và kết cấu khác. Dùng làm sơn lót chống kiềm tuyệt vời lên đến pH=13. Giúp bảo vệ lớp phủ khỏi bị phai màu, cháy vôi, hoặc rã bột. Ứng dụng tuyệt vời cho các công trình dân dụng và thương mại.

Đặc Tính Sản Phẩm

- Khả năng chống kiềm lên đến pH=13
- Ngăn chặn sự phai màu, rã bột, cháy vôi
- Độ bám dính tuyệt vời
- VOC thấp, không mùi
- Dễ dàng vệ sinh
- Dùng cho Ngoại/Nội

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Loại Nhựa:	Acrylic
Màu sắc:	Trắng
Độ bóng	-
Thời Gian Khô: (25° C. & 60% R.H.)	Khô bề mặt: 30 phút Sơn lớp kế: qua đêm
Độ Phủ Thực Tế:	Khoảng 6 - 8 m ² /lít
Độ Dày Đề Nghị (Lớp Sơn Sau Khi Khô)	0.04-0.05 mm
Trọng lượng mỗi Gallon (1 Gallon ≈ 3.78 Lit)	4.4 kg
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Trọng Lượng:	44%
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Thể Tích:	33%
Hạn sử dụng:	2 năm (không mở nắp thùng)
Phân Loại:	Thùng 1 & 5 gallon
Hàm Lượng VOC:	<100 Gam/lít
Vệ Sinh:	Dùng nước

Chuẩn Bị Bề Mặt

Hướng Dẫn Chung:

Tất cả các bề mặt phải trải qua quá trình khô, cứng, sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, phấn, sáp hoặc sơn bong tróc, tạp chất liên kết và chất bảo dưỡng hóa học, nấm mốc hoặc bất kỳ tạp chất nào khác ảnh hưởng đến việc thi công sơn. Chà nhám các bề mặt bóng, thô cứng hoặc tráng men. Lấp và trám trét các lỗ và làm nhẵn bề mặt.

Bề mặt mới:

Bề mặt phải sạch sẽ, không dính bụi, phấn, sáp hoặc chất bảo dưỡng hóa học. Vữa hoặc bột dẻo phải khô cứng trước khi sơn lót. Xi-măng phải chứa độ ẩm thấp hơn 12% (đo bằng dụng cụ đo độ ẩm)

Bề mặt đã sơn:

Loại bỏ bong tróc, phấn, hoặc sơn bong tróc cũ, chà nhám góc cạnh, phủ bụi (không dùng vải). Chà nhám các bề mặt bóng loáng.

Hệ Thống Sơn Đề Nghị

Xi-măng, Thạch cao, Tấm xơ ép, vv:

SƠN LÓT: 247 Acry-Shield

HOÀN THIỆN: 1245 Acry-Shield hoặc các dòng sơn nước khác của Kelly-Moore.

Thi công (cọ, con lăn, máy phun sơn)

Cọ: sử dụng cọ lông tổng hợp

Con lăn: sử dụng con lăn 3/8 - 3/4" (tùy vào bề mặt)

Máy phun sơn: Dùng máy phun sơn không khí nén với tít .015 - .017. Máy phun sơn khác (xem HDSĐ của từng loại)

Không sử dụng nếu nhiệt độ (bề mặt, vật liệu, không khí) dưới 10°C hoặc trên 32°C. KHUẤY đều trước khi sử dụng.

Giữ sản phẩm ở nhiệt độ phòng. Không đông lạnh

Pha Loãng

Khuyến cáo: Pha loãng sản phẩm một cách nhất quán. Nếu cần pha loãng, dùng nước, và pha không quá 5% thể tích.

Lưu Ý

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da và quần áo. Không uống sơn. Vệ sinh thật kỹ sau khi sơn. Đóng nắp thùng sau khi dùng. Không làm đông sơn. Vui lòng cập nhật thông tin từ trang web của công ty.

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM