

Thông Tin Sản Phẩm

Sơn lót chất lượng cao, đặc chế từ nhựa acrylic, dùng cho ngoại thất. Được thiết kế cho các bề mặt xi măng: vữa tô, bê tông và kết cấu khác. Dùng làm sơn lót tuyệt vời lên các loại bề mặt xi măng thô. Ứng dụng tuyệt vời cho các công trình dân dụng và thương mại.

Đặc Tính Sản Phẩm

- Độ bám dính Tuyệt Vời
- Sơn lót làm nền
- Tạo thẩm mỹ tốt
- Phủ lấp các vết và lỗ nhỏ
- VOC thấp, không mùi
- Dễ dàng vệ sinh

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Loại Nhựa:	Acrylic
Màu sắc:	Trắng
Thời Gian Khô: (25° C. & 60% R.H.)	Khô bề mặt: 1 giờ Sơn lớp kế: 2-4 giờ
Độ Phủ Thực Tế:	Khoảng 7 - 8 m ² /lít
Độ Dày Đề Nghị (Lớp Sơn Sau Khi Khô)	43 – 50 µm
Trọng lượng mỗi Gallon (1 Gallon ≈ 3.78 Lit)	5.7 kg
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Trọng Lượng:	60%
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Thể Tích:	50%
Hạn sử dụng:	2 năm(không mở nắp thùng)
Phân Loại:	Thùng 1& 5 gallon
Hàm Lượng VOC:	<50 Gam/lít
Vệ Sinh:	Dùng nước

Phân Tích Sản Phẩm (theo trọng lượng)

THÀNH PHẦN TẠO MÀU NỀN	0%
THÀNH PHẦN LỎNG	100%
Nhựa Acrylic:	23%
Nước, Phụ Gia, và các chất độn	77%

Chuẩn Bị Bề Mặt

CẢNH BÁO! Bụi từ lớp sơn cũ được cạo bỏ rất độc hại, có thể gây ra một số bệnh nghiêm trọng như **TỒN THƯƠNG NÃO, ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TRẺ EM. PHỤ NỮ MANG THAI NÊN TRÁNH TIẾP XÚC TRỰC TIẾP.** Nên đeo khẩu trang bảo hộ để tránh hít phải chất bụi sơn. Vệ sinh cẩn thận bằng vải ướt hoặc máy hút bụi.

Hướng Dẫn Chung:

Tất cả các bề mặt phải trải qua quá trình khô, cứng, sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, phấn, sáp hoặc sơn bong tróc, tạp chất liên kết và chất bảo dưỡng hóa học, nấm mốc hoặc bất kỳ tạp chất nào khác ảnh hưởng đến việc thi công sơn. chà nhám các bề mặt bóng, thô cứng hoặc tráng men. Lấp và trám trét các lỗ và làm nhẵn bề mặt.

Hệ Thống Sơn Đề Nghị

Bê tông, Tường, Vữa Stucco & Thạch Cao:

SƠN LÓT: 9000 Ext-Prime Exterior Acrylic Primer

HOÀN THIỆN: 1245 hoặc các dòng sơn nước của Kelly-Moore.

Thi Công

Dùng cọ, con lăn hoặc máy phun sơn. Không thi công khi nhiệt độ thời tiết, không khí ẩm >75% hoặc bề mặt dưới 10°C hoặc khi trời sắp mưa. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp hoặc ẩm ướt kéo dài đều có thể ảnh hưởng đến thời gian sơn khô. Không để sơn đọng thành vũng trên bề mặt bê tông. Khuấy kỹ trước và trong lúc sơn. Khi phun, lăn sơn các vị trí mép cạnh luôn ướt để việc giáp mí tốt hơn.

Pha Loãng

Khuyến cáo: Thi công theo độ đặc được sản xuất. Không cần pha loãng. Nếu cần pha loãng, dùng nước, và pha không quá 5% thể tích.

Lưu Ý

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da và quần áo. Không uống sơn. Vệ sinh thật kỹ sau khi sơn. Đóng nắp thùng sau khi dùng. Không làm đông sơn. Vui lòng cập nhật thông tin từ trang web của công ty.

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM